



*Бітум в Україні.  
виробляємо і продаємо.*



# ТОВ «Укрбудпром Інвест»

08298, Україна, Київська обл,  
м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 2-Д.  
ІД Код 39235081  
Тел. +38 (098) 655-33-17; (066) 127-61-81;  
(067) 943-78-68; (050) 746-56-52;  
(067) 532-24-13, (063) 237-50-90

[WWW.bitum.in.ua](http://WWW.bitum.in.ua) E-mail: [ukrbitum@ukr.net](mailto:ukrbitum@ukr.net)



## ПАСПОРТ ЯКОСТІ №08/16 серпень 2016р.

**Холодний асфальт «ЄВРОАСФАЛЬТ»** - це всепогодна органічно-мінеральна суміш, модифікована концентратом полімер-органічної добавки ВМВ-Patch.

**Дата виготовлення** – серпень 2016р.

**Термін зберігання** - до 24 місяців, без втрати активності, з дати виготовлення (у фірмовій закритій упаковці, при робочій температурі та дотриманні споживачем умов застосування, зберігання і транспортування, встановлених технічними нормативами).

**Маса нетто** ~ 25кг.

**Упаковка** – поліетиленові мішки.

### Орієнтовний склад ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТУ:

Компонент	Вміст у суміші, %	Склад
Мінеральний заповнювач	92,5 - 95,5	кам'яний матеріал фракції 5-10 мм (Щебінь дрібнофракцій)
Органічне в'язке	4,5 - 7,5	Бітум БНД 90-130, можливе застосування БНД 60-90 або інш, (73%)
		В якості розріджувачів можуть бути використані: дизельне паливо, гас та інші органічні розчинники, (24%)
		Концентрат полімер-органічної добавки ВМВ-Patch (речовина органічна катіонна поверхнево-активна), (3%)

### Необхідні показники властивостей ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТУ:

№	Показники властивостей	Норми	Фактично одержане значення показника
1	Рухливість при 20 ° С, мм	30 - 80 мм	37 мм
2	Температура суміші при випуску, не більше, С°	85 С°	60 С°
3	Зчеплення в'язучого з кам'яним матеріалом при кип'ятінні у водному розчині кухонної солі протягом 3-х хвилин, площа поверхні, покритої плівкою в'язучого, не менше, %	75%	98%
4	Залишкова пористість, % за об'ємом	6-10	7%
5	Границя міцності при стиску, МПа, за температури 20 °С, не менше:	1,3	6,4 МПа
6	Злежуваність за кількістю ударів, не більше	10	8

### Сфера застосування суміші:

Ямковий ремонт доріг в будь-який період року; ремонт і асфальтування прилеглих територій; відновлення асфальтобетонного покриття уздовж бордюрів, фундаментів, навколо колодязів, дренажних решіток і т.д.; облаштування відмосток, зливів; асфальтування невеликих ділянок території: доріжок, майданчиків, стоянок; пристрій гідроізоляційного шару при будівельних роботах і т.д.

Виробник Холодного асфальту «ЄВРОАСФАЛЬТ» не несе відповідальності за наслідки його застосування не за прямим призначенням або з порушенням встановлених вимог безпеки.

Директор

